



Serge Ferrari AG
CH-8193 Eglisau

20

EN 13859 – 1

Stamisol Advanced Pack 350

Verordnung (EU) Nr. 305/2011: ETA- Danmark A/S
System 3 / Notified body No. 0751 + No. 1508
DOP No. Pack 350 – V6

PES Gittergewebe mit PVC Beschichtung

25m x 2.6 m x 0.65 mm

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen
Écran souple de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus
Underlay for discontinuous roofing

Einbau mit 20 cm Überlappung Installation avec recouvrement 20 cm Installation with 20 cm overlapping	vor der künstlichen Alterung / nach der künstlichen Alterung avant vieillissement artificiel / après vieillissement artificiel before artificial ageing / after artificial ageing
---	---

Brandverhalten: Réaction au feu: Reaction to fire:	Classe E
--	----------

Widerstand gegen Wasserdurchgang Résistance à la pénétration de l'eau Resistance to water penetration	Classe W 1	Classe W 1
---	------------	------------

Wasserdampfdurchlässigkeit s_d Permeabilité à la vapeur d'eau s_d Water vapour transmission properties s_d	0.96 m
--	--------

Zugfestigkeit in Längsrichtung: Résistance en traction dans le sens longitudinal: Tensile strength in longitudinal direction:	1300 N/5cm (±10%)	1200 N/5cm (±10%)
---	-------------------	-------------------

Zugfestigkeit in Querrichtung: Résistance en traction dans le sens transversal: Tensile strength in transverse direction:	550 N/5cm (±10%)	500 N/5cm (±10%)
---	------------------	------------------

Dehnung: (längs / quer) Allongement (longitudinal / transversal) Elongation (longitudinal / transverse)	21 / 27 % (±10%)	20 / 25 % (±10%)
---	------------------	------------------

Widerstand gegen Weiterreißen (längs / quer): Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal): Tear resistance (longitudinal / transverse):	200 / 200 N (±10%)
--	--------------------

Kältebiegeverhalten (Biegsamkeit): Soupless à basse température (pliability): Flexibility at low temperature (pliability):	-40 °C
--	--------