



Technische Daten

Material	Stoff	
Vlies	Polypropylen - Microfaser	
Eigenschaft	Norm	Wert
Farbe		schwarz
Flächengewicht	DIN EN 1849-2	100 g/m ²
Dicke	DIN EN 1849-2	0,45 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	DIN EN ISO 12572	22
sd-Wert	DIN EN ISO 12572	0,01 m
Baustoffklasse (Brandverhalten)	DIN EN 13501-1	E
Freibewitterung		3 Monate
Wasserdichtheit	DIN EN 13111	regensicher, W2 bestanden
Höchstzugkraft längs/quer	DIN EN 12311-1	190 N/5 cm / 145 N/5 cm
Dehnung längs/quer	DIN EN 12311-1	80 % / 85 %
Weiterreißwiderstand längs/quer	DIN EN 12310-1	145 N / 110 N
Wärmeleitzahl		0,17 W/mK
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +100 °C
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	DIN EN 1297/ DIN EN 1296	bestanden
CE-Kennzeichnung	DIN EN 13859-2	ja

Anwendung

Zur Herstellung der Winddichtheit von Wänden außen. Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Hinter Lückenschalungen mit 2 cm Lücke bei hinterlüfteten vorgehängten Fassaden (Hinterlüftung 2 cm).

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
10132	1.5 m	50 m	75 m ²	Rollen	4026639010612
10133	3 m	50 m	150 m ²	Rollen	4026639010605

Vorteile

- Schutz der Wandkonstruktion
- Hohe Nagelausreißfestigkeit
- Auch geeignet für Lückenschalungen
- Schwarzer Farbton verhindert Durchscheinen

Besonderheiten

- Reißfeste Wandschalungsbahn mit hoher Winddichtheit, welche die volle Wärmedämmwirkung gewährleistet.
- Schützt die Konstruktion während der Bauphase vor Witterungseinflüssen.
- Für Konstruktionen mit vorgehängten Lückenschalungen geeignet (max. 2 cm Lücke, mind. 2 cm Hinterlüftung zwischen Bahn und Lückenschalung).

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
 eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt