

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

InterPARETE in Mauerwerken

SCHICHT	BESCHREIBUNG	Einheit	Menge	Preis/Einheit	Gesamtpreis
1	<p>Lieferung und Installation der mineralischen Kerndämmung INTERPARETE von Naturalia-BAU in Wänden. Rohdichte 110 kg/m³, Lambdawert $\lambda D=0,052$ W/(mK), Diffusionswiderstand $\mu = 2$, spezifische Wärmekapazität $c = 900$ J/kgK, Brandklasse A1, ohne Ausdünstung schädlicher VOC, Abfall Wertstoff 01.04.03</p> <p>Dieser Dämmstoff wird mit der Einblasmachine XFLOC EMX 90 eingeblasen.</p>	m2			

GESAMT: